appex.

Documento
Ficha técnica · talleres

Modelo
C190

PRODUCTO

Film	TPU alifático japonés
Origen del TPU	Mitsui, Japón
Acabado	Transparente brillante
Espesor total	190 µm
Capa superior	15 µm · autorregenerable
TPU	≈ 152 µm
Adhesivo	25 µm · acrílico
Liner	se retira al aplicar

DATOS DECLARADOS POR EL FABRICANTE

Brillo (GU)	92
Elongación a la rotura	≥ 400 %
Resistencia a la tracción	33,9 MPa
Resistencia al desgarro	62,1 kN/m
Amarillamiento, 1.800 h	ΔE < 1

PRESENTACIÓN

Rollo	1,52 × 15 m
Caja	1590 × 205 × 185 mm
N.º de rollo	en la ficha del cabezal

ALMACENAMIENTO

Caja	Acostada, sin peso encima, en lugar seco y sin sol directo.
Rollo	En su caja hasta usarlo. No apoyarlo sobre el borde.

APLICACIÓN (BUENAS PRÁCTICAS)

Superficie	Lavada, descontaminada y sin cera ni sellador.
Ambiente	Interior, sin polvo ni corriente de aire.
Método	Húmedo: solución de deslizamiento para ubicar y de fijación para los bordes.
Bordes	Envolver donde se pueda. No estirar de más en curvas.
Entrega	Avisar al cliente: 14 días sin detergente ni hidrolavadora.

GARANTÍA · LO QUE HACE EL TALLER

Registro	Ayudar al cliente a registrar en /appex/registro dentro de los 30 días: patente, fecha, piezas y N.º de rollo.
Cobertura	La garantía cubre solo el material. La instalación la responde el taller.
Mantenimiento	Cada 6 meses o 12.000 km, lo que se cumpla primero. Se carga en la web.

Los parámetros de aplicación son buenas prácticas generales. Temperaturas, tiempos y diluciones se confirman con la ficha del fabricante (no verificado).